

贵州省市场监管局2021年流通领域机动车制动液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	机动车刹车系统制动液	兴义市贵源汽修修理厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路(州烟草局对面)	安驰龙	中国船舶重工集团公司第七一八研究所	/	HZY4 D0T4 1kg/桶	2021/03/26/ —	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
2	高级合成制动液	驰宇五金机电经营部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇水晶路	雪狼	辽阳利迪化学制品有限公司	辽宁省辽阳市兰家经济开发区	HZY3 800g/ 瓶	2019/1/8	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	不合格	该样品-40℃已凝固, 90℃已沸腾	运动黏度-100℃: 不小于1.5	
											该样品-40℃已凝固, 90℃已沸腾	运动黏度-40℃: 不大于1500	
											93.6	平衡回流沸点(ERBP): 不低于205	
											92.6	湿平衡回流沸点(WERBP): 不低于140	
											由于该样品90℃已沸腾, 试验70h后, 试样已蒸发	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质: 用指尖摩擦时, 沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物	
												蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点: 不高于-5	
3	汽车制动液	松桃大坪正顺汽配店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县大坪场镇猫猫云	封神	杭州新灵峰润滑油有限公司	湖北省襄阳市襄州区古驿工业园	HZY3 D0T3 500g/瓶	2020/5/12	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	不合格	该样品试验168h后, 试样已蒸发	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质: 用指尖摩擦时, 沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物	
												蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点: 不高于-5	

											99.00	蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) - 蒸发损失: 不大于 80	
4	全合成制动液	松桃孟溪小樊汽修店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇水晶路门面	骏克	泉州市车宝汽车用品有限公司	泉州市江南高新电子技术园区紫安路5号	DOT3 HZY3 500g/瓶	2020/7/11	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
5	机动车辆制动液	六盘水远现汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区江山大道八号路段	/	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	重庆市大渡口区祥福路529号	1L/瓶 HZY3	W2020081210 07-1405	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
6	机动车辆制动液	六盘水圣恒汽车贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区南环路 (老供电局旁)	/	上海德联化工有限公司	上海市嘉定区安亭镇泰海路199号	HZY4 1升/瓶	20210710/21 2811GB151	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
7	全合成制动液	贵州鑫海鹰商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城第10幢1-2层106号房	驶途乐	张家港迪克汽车化学品有限公司 (中日合资)	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	DOT4 1kg/瓶	20201111/--	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
8	高级合成制动液	凯里经济开发区茂润汽配销售店	凯里经济开发区经纬国际汽车城16栋1层123号	奥利威	天津奥利威润滑油贸易有限公司	天津市河北区光复道街自由道69号8417-26	DOT4 800g/瓶 HZY4	20210222/--	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
9	机动车辆制动液	贵州万友汽车销售服务有限公司凯里分公司	凯里经济开发区经纬国际汽车城16栋1层123号	/	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	重庆市大渡口区祥福路529号	DOT4 HZY4 1kg/瓶	-- /2020101512 45	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
10	DOT4汽车制动液	六枝特区盛华源汽车修理综合服务站	贵州省六盘水市六枝特区交通东路 (天顺汽摩城)	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	1kg/桶 HZY4	2019/11/29 /--	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
11	350超级合成刹车油	贵州平泽汽车维修服务有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大街六号 (高速公路东出口)	奥维世	光洋化学应用材料科技 (昆山) 有限公司	江苏昆山开发区吴淞江南路168号	1kg/瓶 HZY4	20181225 / 02	运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点 (ERBP)、湿平衡回流沸点 (WERBP)、pH值、蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) (残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
			贵州省安顺市西秀		上海赛孚润滑	上海市宝山			运动黏度 (-40℃、100℃)、平衡回流沸点		该样品试验168h后, 试样已蒸发	蒸发性能 (100℃±2℃, 168h±2h) - 残余物性质: 用指尖摩擦时, 沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物	

12	高级制动液	安顺市西秀区晶城汽修中心	贵州省安顺市西秀区大街干河村(消防二中队斜对面)	耐世特	上海赛昂润滑油科技有限公司	上海市宝山区市一路199号	500mL/瓶 HZY4	2021/03/05 / --	(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	不合格		蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点: 不高于-5	
										98.00	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失: 不大于80		
13	高级刹车油	普安县环城东路马勇汽修	普安县盘水街道文毕村小关岭组	彪牌	厦门市骏克汽车用品有限公司	厦门市思明区塔塘西路3号1402室之一	HZY3 DOT-3 450g/瓶	2021/03/12/ --	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
14	长城安诺DOT4HZY4 机动车辆制动液	南明金腾润滑油经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道办事处花溪大道北段700号4幢D1层24号[太慈办事处]	/	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	重庆市大渡口区祥福路529号	800g/瓶 HZY4	C2020112713 14-1405	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
15	绿盾T4合成制动液	南明金腾润滑油经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道办事处花溪大道北段700号4幢D1层24号[太慈办事处]	PHINIXON	贝尼森化学(青岛)有限公司	青岛市红岛经济区出口加工区龙海路西	500mL/瓶 HZY4	20200626/--	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
16	高性能合成制动液DOT5.1	云岩三美分部汽车服务中心	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处改茶路星辰国际G栋1-2号	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	1kg/罐 HZY5	2021/3/7	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
17	高级制动液	金沙县利达汽配店	金沙县鼓场街道东南环线武装部对面	nexte er	上海赛昂润滑油科技有限公司	上海市宝山区市一路199号	HZY4 500ml/瓶	2021/02/24/ --	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	不合格	99.00	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失: 不大于80	
											该样品试验168h后, 试样已蒸发	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质: 用手指尖摩擦时, 沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物	
											蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点: 不高于-5		
18	机动车辆制动液	金沙县金坐汽车修理厂	贵州省毕节市金沙县鼓场街道东南环线新武装部旁	大桥	上海极东金灿润滑油有限公司	上海市松江区泖港镇腰泾村掘石175号-1	HZY4 500g/ 瓶	20210305/--	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	

19	高性能合成制动液	金沙县金亿汽车维修厂	贵州省毕节市金沙县鼓场街道光明社区金沙江路758号	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	HZY4 1kg/瓶	2021-02-01/--	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
20	机动车辆制动液	湄潭县平安汽车保养场	贵州省遵义市湄潭县湄江镇茶海路	/	光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	江苏省昆山市开发区吴淞江南路168号	1升/瓶 HZY4	2020.11.06 / --	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
21	合成制动液	周妍	贵州省遵义市湄潭县湄江镇茶海路	劲彪	泉州市车宝汽车用品有限公司	泉州市江南高新电子技术园区紫安路5号	500g/瓶 HZY4	2021.03.04 / --	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
22	机动车辆制动液	湄潭县张军进口汽车修理场	贵州省遵义市湄潭县湄江镇外环路	/	光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	江苏省昆山市开发区吴淞江南路168号	1升/瓶 HZY4	20210623 / 174	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
23	合成机动车制动液	惠水县阳华汽车用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道建设西路	顶刮刮	浙江兄弟之星汽配有限公司	浙江省丽水市水阁工业区丽沙路5号	800g/瓶 HZY4	20210409/--	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
24	机动车制动液	长顺县众诚汽车维修保养中心	贵州省黔南州长顺县长寨镇城南新区城南大道朝顺三期	优瑞	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山区经济开发区戈九路与龙盛路交汇向东100米路北	DOT 4 1L/瓶	2020/05/07 / --	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	
25	第四代全合成机动车制动液	惠水县中久轮胎店	惠水县涟江街道景致新城A区33-35栋3号商铺	巴诺德	福建莱克石化有限公司	福建省南安市梅山工业区	DOT4 HZY4 800g/瓶	2021/2/24	运动黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)(残余物倾点、蒸发损失、残余物性质)	合格	/	/	