

贵州省市场监管局2022年流通领域汽车用制动器衬片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级经销商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用制动器衬片	六枝特区旭航汽配店	六盘水市六枝特区前进路	英盾	贵州帕夫斯特商贸有限公司	肇庆市帕夫斯特汽车零配件有限公司	D1643	2018-08-16	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
2	汽车用制动器衬片	水城县广来汽车用品店	六盘水市水城县双水街道织金社区	沃孚	山东荣邦汽配有限公司	东营市广饶县西水工业区	RB090	H1201	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
	汽车用制动器衬片	贵州敬宇汽配有限公司	六盘水市钟山区人民东路北侧贵昆线源禧五金机电城	欧悍	云南骏泰制动科技有限公司	云南省昆明市官渡区东郊贵昆路92号	220×14.5mm	2022-04	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
3	汽车用制动器衬片	盘州市国宁汽配经营部	盘州市翰林街道翠屏居委会盘江加油站下行300米	陆安	北京沃德汽车配件有限公司	北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-224	D436	20220406	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
4	汽车用制动器衬片	黔西市任电青汽车配件店	黔西市莲城街道黔洪路328号	众成利华	衡水众成摩擦材料有限公司	故城县西苑工业园区众成路	ZCP0039-237	2021/11/30	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
5	汽车用制动器衬片	大方县领航汽车配件零售店	大方县顺德街道白石村看守所对面	Toughpro	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	φ10 16孔 195×183 ×16	220216A	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
6	汽车用制动器衬片	金沙县利达汽配店	金沙县鼓场街道东南环线	昶旭	山东昶旭汽车配件有限公司	山东省德州市陵城区宋家镇开发区	D822	CXEE06DL	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
7	汽车用制动器衬片	桐梓县湧铃汽配商行	桐梓县燎原大道骏逸天下5-1-8	CAC	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司	珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山三路6号	KD1748	20220307	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
8	汽车用制动器衬片	桐梓县永顺汽车配件经营部	桐梓县燎原大道骏逸天下5-1-2	马顿	东营市康佳摩擦材料有限公司	山东东营市广饶县青垦路	MP140	20220411	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	

9	汽车用制动器衬片	凤岗县快准全汽配商城	凤岗县龙泉街道三坝社区	逆动	安徽胜极汽车零部件有限公司	安徽省宿州市泗县泗涂现代产业园机械电子产业园	D340	2022.6.13	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
10	汽车用制动器衬片	凯里市德凯五金配件经营部	凯里市凯运大道洪森世纪生态公园D栋	重庆红宇	重庆红宇摩擦制品有限公司	重庆市璧山区景山路110号	长安欧尚	190504	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
11	汽车用制动器衬片	游小云	凯里市环城东路413号	正大摩王	河北正大摩擦制动材料有限公司	故城县新开发区西苑工业园区	D1313	19.12.13	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
12	汽车用制动器衬片	游小云	凯里市环城东路413号	HBLPD	衡水路鹏达摩擦制动材料有限公司	衡水市郑口镇宏声区青年北路首东路	TC01-P0031	211008	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
13	汽车用制动器衬片	凯里市祥悦汽配销售部	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区6栋1-10号	HBXY	河北星月制动元件有限公司	河北省故城县青年街北段	XYP1224B	21.4.3	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
14	汽车用制动器衬片	平塘县鸿运汽配店	平塘县金盆街街道迎宾大道181号	匠领	北京沃德汽车配件有限公司	北京市密云县育才路9号	LE30-18049	2021-12-25	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
15	汽车用制动器衬片	平塘县湘旺汽配店	黔南自治州平塘县平湖镇后山大道179	昶旭	山东昶旭汽车配件有限公司	山东德州市陵城区宋家镇开发区	D303	CXEC01BL	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
16	汽车用制动器衬片	贵州众宇思腾汽配有限公司	贵州省黔南州罗甸县龙坪镇罗斛西路31号	逆动	浙江快准车服网络科技有限公司	浙江省杭州市余杭区文一西路1288号海创	D1828	20220126	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
17	汽车用制动器衬片	罗甸县永鸿汽配汽修店	罗甸县迎宾路	惠从	衡水众成摩擦材料有限公司	故城县西苑工业项目区众成路	D1393	2021-06-24	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
18	汽车用制动器衬片	晴隆县鸿发汽配店	贵州省黔南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里村五家组	ToughPro	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	170*130*13	220319	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	

19	汽车用制动器衬片	晴隆县芸林汽配店	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇五里村	菲英	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	204*220*15	210831	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
20	汽车用制动器衬片	景小丽	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路81号	隆中	湖北飞龙摩擦密封材料有限公司	湖北省枣阳市新华路78号	135*160*13	2021.5.1	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
21	汽车用制动器衬片	景小丽	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路81号	杭州九鼎	杭州九鼎汽车部件有限公司	萧山区浦阳镇兴浦路	斯太尔前AB	2022.5.28	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
22	汽车用制动器衬片	袁华强	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外	金沃晟	德州金沃汽车配件有限公司	德州市德城区解放北路2号	D9026	12E22	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
23	汽车用制动器衬片	袁华强	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外	匠领	北京沃德汽车配件有限公司	北京市密云区育才路9号	LF33-00303	2021FF0717	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
24	汽车用制动器衬片	贵州三合致远汽车服务有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道金钟山小区	HOOMO	浙江兄弟之星汽配有限公司	浙江省丽水市莲都区水阁工业区丽沙路5号	TPM400XG	2022.06.24	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
25	汽车用制动器衬片	贵州上游贸易有限公司	铜仁市碧江区汽配城嘉逸花苑	冠易达	衡水冠易达摩擦材料有限公司	河北省故城县青罕镇刁孝子工业区	D1348	B0204	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
26	汽车用制动器衬片	贵州上游贸易有限公司	铜仁市碧江区汽配城嘉逸花苑	TBU	东莞市箭冠汽车配件制造有限公司	广东东莞市茶山镇超朗工业区	D1856-D1187	22.10.22	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	

27	汽车用制动器衬片	铜仁市万山区康达汽配经营部	铜仁市万山区亿通汽配城5栋	雄關	福清宏河汽车配件有限公司	福建省福清市江阴工业区南港大道	200×106×17.5×219/204	2022-4-11	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
28	汽车用制动器衬片	铜仁市万山区安达汽车配件批发部	铜仁市万山区谢桥新区梵净山大道	秦燕	海盐欧亚特汽车配件有限公司	浙江嘉兴市海盐县秦山街道	16mm	2022-4	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
29	汽车用制动器衬片	贵阳市观山湖区鑫鸿盛仓储服务中心	贵阳观山湖区金华镇陆航物流园8栋12号	万孚	上海栖硕汽车零部件有限公司	上海市奉贤区青高路368号	V-060014	210618	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
30	汽车用制动器衬片	贵阳行箭商贸有限公司	贵阳市南明区花果园后街彭家湾彭家区1-3号楼1单元5层7号	KELJTE	东营科力汽配有限责任公司	山东省东营市广饶县李鹊镇经济开发区	D008	20210501	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
31	汽车用制动器衬片	贵阳行箭商贸有限公司	贵阳市南明区花果园后街彭家湾彭家区1-3号楼1单元5层7号	TBU	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司	珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山路6号	TB-71055	2022年1月21日	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	合格	/	/	
33	汽车用制动器衬片	威宁县青云汽配经营部	威宁县六桥街道威宣路	路之宝	衡水卓驰汽车配件有限公司	/	D1313/D1594	/	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	不合格	0.372	摩擦性能： μ 工作:0.272-0.368	
34	汽车用制动器衬片	凤冈县闽星汽车配件经营部	凤冈县龙泉街道三坝村	至博	重庆渝快汽车配件有限公司	重庆市九龙坡区华岩镇西山村4社	D303	2022.7.26	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	不合格	0.371	摩擦性能： μ 工作:0.382-0.518	
35	汽车用制动器衬片	贵阳市观山湖区鑫鸿盛仓储服务中心	贵阳观山湖区金华镇陆航物流园8栋12号	保驾护航	山东保驾护航汽车配件有限公司	山东德州乐陵市飞天产业园	欧诺前	/	摩擦性能（工作摩擦系数，设定摩擦系数）、摩擦性能试验后试片检查、剪切强度、标志包装	不合格	0.312	摩擦性能： μ 工作:0.323-0.437	衬片的非工作面上无生产年月或批号
													衬片的非工作面上应有制造厂名称（简称）或商标（代号）、生产年月或批号。