

贵州省市场监管局2022年流通领域汽车用离合器面片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级经销商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用离合器面片	六枝特区诚信汽配店	六枝特区安水路	松田本	重庆松田机车部件有限公司	重庆市九龙坡区谢家湾正街94号	474Q(φ190)	19109	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
2	汽车用离合器面片	贵州敬宇汽配有限公司	六盘水市钟山区人民东路北侧贵昆线源禧五金机电城	奥达	广州迪壳汽车配件有限公司	广东省广州市天河区迎龙路163号	φ255	2022-01	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
3	汽车用离合器面片	红果重庆众望汽配经营部	红果经济开发区干沟桥翰林苑门面	XL	重庆西立离合器制造有限公司	重庆九龙城区	金杯CG14老款	220314	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
4	汽车用离合器面片	威宁县青云汽车经营部	六桥街道宣威路	和通	重庆松田机车部件有限公司	重庆市九龙坡区谢家湾正街94号	4G15 1.52(φ210)	21108	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
5	汽车用离合器面片	黔西市任电青汽车配件店	黔西莲城街道黔洪路348号	铃安动力	晋江市鑫煌汽车配件制造有限公司	晋江市池店镇潘湖村东环南区79号	465QU(φ180)	2102	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
6	汽车用离合器面片	大方县金通汽配销售店	大方县顺德街道办事处	宏协	宁波宏协股份有限公司	浙江省宁波市北仑区霞浦街道浦堤南路2号	DND06	220313	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
7	汽车用离合器面片	金沙县闵福汽车配件中心	金沙鼓场东南环线同心城	茂茂	重庆长安铜梁离合器制造有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	φ190	121000000D11C10	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
8	汽车用离合器面片	凤岗县快准全汽配商城	凤岗县龙泉街道三坝社区	重庆大金	重庆大金汽车工业有限公司	重庆市大渡口区建胜镇群胜村七社	S131(φ185)	07262S19	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
9	汽车用离合器面片	汇川区恒浩汽配店	汇川区杭州路5幢-104号门面	骆驼	华域动力总成部件系统(上海)有限公司	上海青浦区华新镇纪鹤路3189号	φ215	2021.01.18	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
10	汽车用离合器面片	汇川区洪友汽车配件店	汇川区杭州路3号楼1-81	BK(贝凯)	贝凯(温州)汽车零部件有限公司	浙江省温州市瑞安市湖岭镇	φ190BK011T	H200290	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	

11	汽车用离合器面片	凯里市德凯五金配件经营部	凯里市凯运大道洪森世纪生态公园D栋	QGP	重庆汤姆汽车配件有限公司	重庆市江北区红石路6号	φ 255	21.11.14	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
12	汽车用离合器面片	凯里市德凯五金配件经营部	凯里市凯运大道洪森世纪生态公园D栋	茂茂	重庆长安离合器制造有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	φ 200	H290478	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
13	汽车用离合器面片	凯里市平达汽配商行	凯里市环城东路18号	爱思帝	爱思帝(重庆)驱动系统有限公司	重庆市北部新区龙景路4号	φ 190	0L14B	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
14	汽车用离合器面片	平塘县鸿运汽配店	平塘县金盆街街道迎宾大道181号	固泰嘉	嘉兴瑞洲机械有限公司	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3481号	φ 190: φ 132: 18: φ 20	2020-08	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
15	汽车用离合器面片	平塘县湘旺汽配店	黔南自治州平塘县平湖镇后山大道179	品驰	品驰(杭州)汽车配件有限公司	杭州市拱墅区康园路12号	B13	212112	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
16	汽车用离合器面片	贵州众宇思腾汽配有限公司	贵州省黔南州罗甸县龙坪镇罗斛西路31号	三铃大金	重庆大金汽车工业有限公司	重庆南岸经开区丹龙路2号	S159	10212TS13	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
17	汽车用离合器面片	罗甸县永鸿汽配汽修店	罗甸县迎宾路	德萨	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号	φ 240	2021-7	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
18	汽车用离合器面片	兴义市钱军汽车配件经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办新联社区西湖西路114号	华晨重科	江苏晟兴和汽车零部件有限公司	盐城市城南新区新河街道开放大道南路158号	130复合纱	2022.02	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
19	汽车用离合器面片	兴义市荣城汽车修理厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办新联社区西湖西路38号	ACCOK	南昌市名豪汽车配件有限公司	江西省南昌市进贤县温圳镇庄山村委会万家村320国道旁	JM0130A	2022.05.10	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
20	汽车用离合器面片	贞丰县鸿运汽配经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道建设路气象局上50米	VEOK	台州久磨王汽车零部件有限公司	浙江省玉环市沙门镇天佑路46号3楼(滨港工业城)	V3114 φ 200	2022.05.15	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	

21	汽车用离合器面片	贞丰县鸿运汽配经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道建设路气象局上50米	惠卡爱信	广州钰途汽车零部件有限公司	广州市越秀区王石里大道447号	215*20*22.75	2022.07.27	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
22	汽车用离合器面片	普定县长久汽车配件经营部	贵州省安顺市普定县城关镇文明路(粑粑市中段)	五顺动力	广州市五顺动力有限公司	广州市白云区三元里大道788号首层广州市集祥汽配城自编号2201	465Q(φ190)	2022.02	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
23	汽车用离合器面片	安顺市西秀区同心汽配店	安顺市西秀区华西街道运输路南方大厦一楼1-3号	CITIAN	湖北三环离合器有限公司	湖北省黄石市开发区·铁山区金山街办圣水路18-1号	φ275	2103060162	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
24	汽车用离合器面片	安顺市平坝区达祥汽配经营部	安顺市平坝区鼓楼街道办事处中山东路61号	铁流	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	杭州市临平工业区	φ255	2020.07ZX	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
25	汽车用离合器面片	沿河国发汽配店	沿河县和平街道高速路口旁边	广达	杭州科耐汽车配件有限公司	杭州市莫干山路瓶窑工业区	φ255	210101	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
26	汽车用离合器面片	沿河国发汽配店	沿河县和平街道高速路口旁边	广达	杭州科耐汽车配件有限公司	杭州市莫干山路瓶窑工业区	NJ130	210512	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
27	汽车用离合器面片	铜仁市万山区康达汽配经营部	铜仁市万山区亿通汽配城5栋	动力王	十堰湖特汽车零部件厂	十堰市白浪高新技术开发区	φ350 1459	2018070235	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
28	汽车用离合器面片	铜仁市万山区安达汽车配件批发部	铜仁市万山区谢桥新区梵净山大道	铁流	浙江铁流离合器股份有限公司	杭州余杭区东湖北路958号	φ350 145	2018.1	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
29	汽车用离合器面片	贵阳市乌当区吉鹏汽车配件零售店	贵州省贵阳市乌当区新添大道127号新都花园N幢1层	科圣	上海扬昊汽车零部件有限公司	上海市松江区松闵路258号6幢	KS01-512M(Φ225)	2022年7月26日	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
30	汽车用离合器面片	贵阳市乌当区吉鹏汽车配件零售店	贵州省贵阳市乌当区新添大道127号新都花园N幢1层	科圣	上海扬昊汽车零部件有限公司	上海市松江区松闵路258号6幢	KS01-543M(Φ200)	2019年7月28日	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	

31	汽车用离合器面片	刘亚男	贵阳市升华汽车城C栋1楼24号	茂茂	重庆长安离合器制造有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	φ 200	2106	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	合格	/	/	
32	汽车用离合器面片	水城县广来汽车用品店	六盘水市水城县双水街道织金社区	沃林顿	广州欧亚汽车零部件有限公司	广州市白云区黄石西路68号	φ 188	20220328	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	不合格	-0.15	摩擦性能：指定摩擦系数0.38允许偏差 ($\Delta \mu$) 圆盘摩擦面温度300℃ ± 0.14	
33	汽车用离合器面片	播州区龙坑宏腾汽车配件经营部	播州区龙坑街道龙坑社区黔北汽车城26栋1-11号门面	玛帕	上海玛帕汽车配件有限公司	上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢	φ 180	VE110	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	不合格	0.28	平面度：规定负荷20N ≤ 0.25	
34	汽车用离合器面片	凯里市平达汽配商行	凯里市环城东路18号	KFN	柳州科锋汽车电器有限公司	/	φ 190	VE110	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	不合格	-0.16	摩擦性能：指定摩擦系数0.38允许偏差 ($\Delta \mu$) 圆盘摩擦面温度300℃ ± 0.14	
35	汽车用离合器面片	贵阳乌当玉黔汽配经营部	贵州省贵阳市乌当区梅兰山路10号城市山水公园F1幢5号	铁流	浙江铁流离合器股份有限公司	杭州市余杭区东湖北路958号	XL0411HC(φ 350)	40575	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装	不合格	-0.16	摩擦性能：指定摩擦系数0.38允许偏差 ($\Delta \mu$) 圆盘摩擦面温度300℃ ± 0.14	